

Гипсовые смеси для работы с гипсокартоном

	Гипсовый клей	Шпатлевка для гипсокартона	Клей для соединения плит из гипсокартона	Клей для соединения плит из гипсокартона с тепло- изоляцией
Минеральные компоненты				
Полугидратный строительный гипс $\text{CaSO}_4 \cdot 0,5 \text{H}_2\text{O}$	35,0	45,0	40,0	40,0
Гашеная известь $\text{Ca}(\text{OH})_2$	-	5,0	-	-
Известняковая мука CaCO_3 40-100 мкм	63,6	48,0	-	-
Известняковый или кварцевый песок 0-1 мм	-	-	58,7	57,2
Добавки				
Эфир целлюлозы Mecellose FMC 7150 или FMC 7117	0,6	0,5	0,3	0,3
Редиспергируемый порошок Vinnapas 5010 N, 4023 N	0,8	1,5	1,0	2,5
Замедлитель схватывания Plast Retard PE или винная кислота	0,05	0,05	0,05	0,05
Итого:	100,00	100,00	100,00	100,00
Для дальнейшей оптимизации				
Волокна целлюлозы Technocel 500-1	0.2-0.8	0.2-0.8	0.2-0.8	0.2-0.8
ПАВ-диспергатор Esapon 1850 или Vinapor WA 3710 F	0.01-0.02	0.01-0.02	0.01-0.02	0.01-0.02
Эфир крахмала Starvis SE 30 F	0.01-0.02	0.01-0.03	0.01-0.02	0.01-0.02
Суперпластификатор Melment F 15 G, Melflux 5581 F	0.05-0.5	0.05-0.5	0.05-0.5	0.05-0.5