

## Кладочные растворы

	Кладочный раствор	Легкий кладочный раствор	Клеевой раствор для ячеистого бетона	Клей для плит и блоков из пенобетона
<b>Минеральные компоненты</b>				
Портландцемент	25,00	40,00	30,00	27,0
Гашеная известь Ca(OH) <sub>2</sub>	-	5,00	-	3,0
Известняковая мука CaCO <sub>3</sub> 40-100 мкм	7,50	10,00	-	-
Кварцевый песок 0,1-0,6 мм	-	-	65,75	68,72
Кварцевый или известняковый песок 0-4 мм	67,44	29,90	-	-
Керамзит 0-4 мм или перлит	-	15,00	3,00	-
<b>Добавки</b>				
Эфир целлюлозы Mecellose EMA 70 U или FMC 23701	0,05	0,10	0,25	0,26
Редиспергируемый полимерный порошок Vinnapas 5005 N, 4023 N	-	-	1,00	1,00
Порообразователь Esapon 1214	0,01	-	-	0,02
<b>Итого:</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Для дальнейшей оптимизации</b>				
Эфир крахмала Starvis SE 30 F	0.005-0.02	0.005-0.02	0.005-0.02	0.005-0.02
Гидрофобизатор (олеат Na, стеараты, Silres Powder D)	0.1-0.6	0.1-0.6	0.1-0.6	0.1-0.6
Суперпластификатор Melment F 10	0.1-0.5	0.1-0.5	0.1-0.5	0.1-0.5
Ускоритель схватывания	0.5-1.0	0.5-1.0	0.5-1.0	0.5-1.0